



[열간압연강판 두께 허용오차]

KS D 3500

폭 두께	두께						
	1250미만	1250이상 1600미만	1600이상 2000미만	2000이상 2500미만	2500이상 3150미만	3150이상 4000미만	4000이상 5000미만
1.25 미만	±0.18	±0.20	-	-	-	-	-
1.25 이상 1.60 미만	±0.20	±0.22	-	-	-	-	-
1.6 이상 2.0 미만	±0.22	±0.25	±0.3	-	-	-	-
2.0 이상 2.5 미만	±0.25	±0.28	±0.32	-	-	-	-
2.5 이상 3.15 미만	±0.28	±0.32	±0.36	-	-	-	-
3.15 이상 4.0 미만	±0.30	±0.35	±0.4	-	-	-	-
4.0 이상 5.0 미만	±0.45	±0.50	±0.55	±0.65	±0.75	-	-
5.0 이상 6.0 미만	±0.5	±0.55	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	-
6.0 이상 10.0 미만	±0.6	±0.60	±0.65	±0.75	±0.85	±0.95	±1.05
10.0 이상 16.0 미만	±0.6	±0.60	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1
16.0 이상 25.0 미만	±0.7	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.2	±1.3
25.0 이상 40.0 미만	±0.8	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3	±1.4
40.0 이상 63.0 미만	±0.9	±0.9	±1.0	±1.2	±1.3	±1.4	±1.5
63.0 이상 100 미만	±1.1	±1.1	±1.2	±1.4	±1.5	±1.6	±1.7
100 이상 160 미만	±1.3	±1.3	±1.4	±1.6	±1.7	±1.8	±1.9
160 이상	±1.6	±1.6	±1.7	±1.9	±2.0	±2.1	±2.2